

Résistance thermique par produit¹²³

Valeur moyenne par produit

	m ² K/W
Weitzer Planche 2245 PLUS (14mm)	0,104
Weitzer Planche 2245 PLUS Impuls (13,4mm)	0,098
Weitzer Planche 2245 (13mm)	0,095
Weitzer Planche 2245 (11mm)	0,085
Weitzer Planche 2245 Impuls (10,4mm)	0,076
Weitzer Planche 1800 (11mm)	0,085
Weitzer Planche 1800 Impuls (10,4mm)	0,076
Weitzer Planche 1400 (9,3mm, Support de bois)	0,067
Weitzer Planche 1400 Impuls (8,7mm, Support de bois)	0,063
Weitzer Planche 1400 (9,3mm, Support à base de bois)	0,055
Weitzer Planche 1000 (9,3mm; Support de bois)	0,067
Weitzer Planche 1000 Impuls (8,7mm; Support de bois)	0,063
Weitzer Planche 1000 (9,3mm, Support à base de bois)	0,055
Weitzer Lamelle 750 (9,3mm)	0,055
Weitzer Lamelle 750 Impuls (8,7mm)	0,051
Weitzer Lamelle 750 F Plus (10,3mm)	0,073
Weitzer Lamelle 500 (9,3mm, Support de bois)	0,067
Weitzer Lamelle 500 (9,3mm, Support à base de bois)	0,055
Weitzer Lamelle 2245 (11mm)	0,085
Weitzer Lamelle 2245 Impuls (10,4mm)	0,076
Weitzer Lamelle 2245 (13mm)	0,095
Weitzer Lamelle 1110 (13mm)	0,095
Weitzer Strip 360 (10,3mm)	0,061
Weitzer PRO 360 (10,3 mm)	0,061
Weitzer PRO 360 PLUS (11mm)	0,065
Weitzer PRO 1000 (9,3 mm)	0,055
Weitzer PRO 1000 Impuls (8,7mm)	0,051
Weitzer PRO 1000 PLUS (10,3mm)	0,061
Weitzer PRO 1000 5,5 (12,2)	0,072
Weitzer PRO 500 (9,3 mm)	0,055
Weitzer PRO 500 PLUS (10,3mm)	0,061
Weitzer PRO 1190 (9,3 mm)	0,055
Weitzer PRO 2245 (11mm)	0,085
Weitzer PRO 2245 (13mm)	0,095
Weitzer PRO 2245 PLUS (14mm)	0,104
Weitzer PRO 1110 (13mm)	0,095

¹ Pour une humidité du bois de 12%

² Etablie selon EN 14342 et EN 12524

³ Sans colle ou transfert de chaleur int./ext.